

报告编号: TR20164821 日期: 2016-07-29  
第 1 页 / 共 4 页



**CRS** | **C&K**  
希科检测



# 检测报告

报告编号: TR20164821

委托方

\_\_\_\_\_

地址

\_\_\_\_\_

报告日期

2016-07-29

杭州希科检测技术有限公司

杭州希科检测技术有限公司

地址: 杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园4号楼1层 邮编: 310052 热线电话: 4006-721-723  
实验室电话: +86 571-8720 6535 传真: +86 571-8990 0719 邮箱: test@crs-group.com 网址: www.crs-ck.com  
本报告只对送检样品负责, 未经杭州希科检测技术有限公司书面批准不得部分复制本报告 (全部复制除外)



## 检测报告

委托方	
地址	
样品名称	聚苯乙烯颗粒
型号	PS
样品接收日期	2016-07-21
测试周期	2016-07-21 ~ 2016-07-27
测试要求	依据委托方要求, 对所提交样品进行以下测试。

测试项目	测试结果
GB 9692-1988 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准	通过

编制:

苏极极

审核:

章梅婷

批准:


丁明海



测试部件:

序号	样品送检编号	测试部件
001	TR20164821001	聚苯乙烯颗粒

样品照片:



TR20164821



测试结果:

检测项目	检测方法	指标	001
感官, 成品外观	GB 9692-1988	白色颗粒, 不得有异味、异嗅、异物。	白色颗粒, 无异味、异嗅、异物。
干燥失重, 100℃, 3h, %	GB/T 5009.59-2003	0.2	0.03
挥发性物质, %	GB/T 5009.59-2003	1.0	0.76
乙苯, %	GB/T 5009.59-2003	0.3	0.005
苯乙烯, %	GB/T 5009.59-2003	0.5	0.033
正乙烷提取物, %	GB/T 5009.58-2003	1.5	1.14

\*\*\*报告结束\*\*\*